

DOPS

ТОВ «ВК «ПОЛІПЛАСТ»
 Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4
 ☎ 0 800 300 590 ✉ info@poli-plast.ua 🌐 www.poli-plast.ua

- Сухі будівельні суміші
- Ґрунтовки

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Ґрунтовка універсальна

ГС-8



Властивості:

- зменшує витрати при фарбуванні поверхні
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- підвищує адгезію до основи
- морозостійка, вологостійка
- толерантна до цементу, гіпсу, вапна
- готова до використання
- зменшує водопоглинання основи

Фасування: 10 л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	акриловий сополімер, вода, спеціальні хімічні домішки
Колір	однорідна рідина молочного-білого кольору
Час висихання	~ 8 годин
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5 до +30°C
Щільність	~ 1 кг/л
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +85°C
Витрата	0,1 - 0,2 л/м ²

Увага! Витрати ґрунтовки залежать від нерівності основи, методу нанесення, та навичок виконавця.

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %. В інших умовах характеристики ґрунтовки можуть змінитися.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування

Ґрунтовка закріплююча **ГС-8** - готова до використання суміш, застосовується для поверхневого закріплення та зниження водопоглинання, а також для підвищення адгезії гігроскопічних основ, що не деформуються (цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсові, цегляні, листи ГК та інше), а також перед виконанням облицювальних робіт (керамічна та інша плитка тощо), оздоблювальних робіт (нанесення штукатурок, шпаклівок, наклеювання шпалер, фарбування тощо). Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Підготовка основи	<p>Основа повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня основи повинна бути сухою і досить міцною без видимих руйнувань. Неміцні, крихкі ділянки, а також поверхні уражені грибком та цвіллю видалити механічним шляхом. Перед нанесенням ґрунту на основу, необхідно очистити її від речовин, що зменшують адгезію, таких як жир, масло, мастика, пил, бруд та ін. Покриття з масляних та полімерних фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника. Гладкі поверхні (ангідритові та ін.) необхідно шліфувати для підвищення адгезії. Поверхні, що не підлягають обробці ґрунтом – захистити (малярної стрічкою, плівкою тощо).</p>
Виконання робіт	<p>Перед використанням ґрунтовку перемішати до досягнення однорідності. ґрунтовку ГС-8 нанести за допомогою щітки або валика тонким рівномірним шаром. Основи з великою поглинаючою здатністю необхідно обробити 2–3 рази. Кожен наступний шар наносити після висихання попереднього.</p> <p>Увага: необхідно уникати переґрунтування – поверхня не повинна бути глянцевою! Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до + 30 °С. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування продукту, а також за застосування його в цілях і умовах, не передбачених інструкцією.</p> <p>Посуд та інструменти, що контактують з ґрунтовкою для запобігання втратам властивостей ґрунтовки повинні бути сухими, чистими з відсутніми ознаками корозії (бажано використовувати поліетиленову, поліпропіленову, нержавіючу тару та інструмент з нержавіючої сталі). Інструменти та тару після використання вимити. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами та правилами і вимогами даної інструкції.</p>
<p>Увага! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил виконання будівельних робіт. Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним описом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування. Письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.</p>	
Термін та умови зберігання	<p>В сухих умовах, при відносній вологості не більше 55% і температурі від +5 до +30 °С, на піддонах, в оригінальній непошкодженій тарі - не більше 12 місяців від дати виробництва. Оберігати від заморожування.</p>
Правила безпеки	<p>Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря.</p>
<p>ДСТУ Б В.2.7-233:2010</p>	
<p>Висновок ДСЄЕ № 602-123-20-1/15433 від 18.05.2017 р.</p>	
<p>Екологічно сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.441</p>	
<p>Виготовлено: ТОВ «БТА», 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 120, корп. 1; тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua</p>	