

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Декоративна мозаїчна штукатурка

DECOR MOSAIC



Властивості:

- Стійка до атмосферних впливів
- Стійка до механічних пошкоджень
- Трещиностійка
- Еластична
- Водовідштовхувальна
- Стійкість кольору до вигорання

Фасування: 16, 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, наповнювачів, функціональних добавок
Густина	~ 1,7 кг/л
Масова частка нелетких речовин	80 %
Товщина сухої плівки	E5 >400 мкм
Паропроникність	V1 Високий > 150
Водопроникність	W3 Низький ≤ 0,1 кг/(м 2 x год 0,5)
Температура основи при застосуванні	від + 5 до +30 °С
Витрати	від 3,3 до 3,8 кг/м ²
Час висихання, при температурі повітря +20 ° С і вологості 55%	8 годин
Розріджувач	вода

Увага! Виробник не несе відповідальності за невірне використання фарби або використання її в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.

Увага! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил виконання будівельних робіт. Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним описом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування. Письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування	Призначена для виконання фактурного декоративного тонкошарового оздоблення внутрішніх та зовнішніх стін будівель, цоколів, а також для застосування у якості фінішного декоративного покриття в системі скріпленої теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит. Наноситься на монолітний бетон (віком не менше 3 місяців, вологість не більше 4%), цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки (не менше 28 діб, вологість не більше 4%), гіпсові поверхні (вологість не більше 1%).
Підготовка основи	Основа повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, знежиреною. Поверхні, раніше покриті крейдою, клейовими, вапняковими або кремнійорганічними фарбами очистити до повного видалення старого покриття. Глянсові поверхні зашліфувати до матового стану. Поверхні, вражені пліснявою або грибок, необхідно очистити від уражень та обробити за допомогою ґрунта глибокого проникнення з антибактеріальним комплексом « Ultra Sept » ТМ «Green Line». Поверхня не повинна мати заглиблень та впадин більшу за розмір зерна мозаїчної штукатурки. При наявності нерівностей більшої глибини вирівняти їх сухими будівельними сумішами ТМ «Поліпласт» у відповідності до характеру нерівностей. Інтенсивно вбираючи поверхні (газобетон, гіпс), а також поверхні, що осипаються слід заґрунтувати ґрунтовкою глибокопроникною ультратонкою ПГС-114 Супер ТМ «Поліпласт». ОБОВ'ЯЗКОВО: нанести на поверхню ґрунтуючу фарбу Silk Quartz ТМ «GreenLine», затоновану в колір штукатурки, для створення адгезійного шару та вирівнювання кольору поверхні.
Виконання робіт	Перед застосуванням штукатурку перемішати в заводській тарі міксером або дрилем зі спеціальною насадкою на низьких обертах протягом 1-2 хвилин. За допомогою терки з нержавіючої сталі нанести штукатурку на підготовлену основу у одному напрямку знизу вгору товщиною на розмір зерна. Після чого необхідно загладити штукатурку цим же інструментом до отримання гладкої поверхні з зернистою фактурою. Роботи по одній площині слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре по мокрому», уникаючи перекриття раніше нанесеної штукатурки. Для збереження рівномірності кольору та фактури оздоблювальної поверхні рекомендується використовувати матеріали однієї партії. При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Увага! Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину.
Термін та умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°C до +30 °C. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берігти від замерзання! Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – 24 місяці з дня виготовлення.
Правила безпеки	У процесі приготування і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. Захищати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води і звернутися по допомогу до лікаря. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати як будівельні відходи.
<p>ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Висновок ДСЕС №602-123-20-1/15437 від 18.05.2017 р. Екологічно сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.462</p>	
Виготовлено:	ТОВ «БТА», 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 120, корп. 1; тел.: 0 800 300 290; e-mail: greenlineweb.info@gmail.com ; www.greenline.com.ua