

СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ ТА МОНТАЖУ

ПСМ-075

для мурування стін та перегородок з керамічної та силікатної цегли. для укладання шлакоблоків. для ремонту оштукатурених поверхонь. для влаштування і ремонту стяжки підлоги

ПОЛІ ПЛАСТ
будівельні суміші



МУРУВАЛЬНА
СУМІШ
УНІВЕРСАЛЬНА



- атмосферостійка
- зручна у приготуванні та використанні
- економічна

ФАСУВАННЯ: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СКЛАД	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
ФРАКЦІЯ	~ 1,25 мм
ВМІСТ ВОЛОГИ	не більше 0,5%
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ	~ 4,25 л води на 25 кг (0,17 л ± 0,01 л води на 1 кг суміші)
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА ОСНОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ	від +5 до +30 °С
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ З ПОЧАТКУ ЗАМІШУВАННЯ	не менше 60 хвилин
РУХОМІСТЬ	не менше 5 см
АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ	не менше 0,2 МПа
МІЦНІСТЬ НА СТИСК (ЧЕРЕЗ 28 ДІБ)	не менше 7,5 МПа
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	не менше 50 циклів
ВОДОУТРИМУЮЧА ЗДАТНІСТЬ	не менше 95%
РОЗШИВКА	не пізніше 2 годин
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАТВЕРДІЛОГО РОЗЧИНУ	від -30 до +70 °С
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ	мурування: від 25 кг на 1 м ² кладки при ширині шва 10 мм; стяжка: ~1,8 - 2,1 кг/м ² на 1 мм товщини шару

ПСМ-300 (100)

для мурування, для монтажу крупних бетонних блоків, панелей перекриття, стінових панелей, ремонту великих дефектів і вирівнювання, виконання стяжок по міцним основам, облицювання плитками з природного каменю



РОЗЧИН
БУДІВЕЛЬНИЙ
МОНТАЖНИЙ



- морозостійкий, вологостійкий
- добра адгезія
- висока міцність
- пластичний, зручний у використанні
- широкі межі застосування
- економічний

ФАСУВАННЯ: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СКЛАД	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
ФРАКЦІЯ	не більше 2,5 мм
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ	~ 3,75 л води на 25 кг (~ 0,15 л води на 1 кг) сухої суміші (в залежності від необхідної консистенції і кількості наповнювача)
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА ОСНОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ	від +5 до +30 °С
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ З ПОЧАТКУ ЗАМІШУВАННЯ	не менше 90 хвилин
РУХЛИВІСТЬ	не менше 4 см
АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ	не менше 0,2 МПа
МІЦНІСТЬ НА СТИСК (ЧЕРЕЗ 28 ДІБ)	ПСМ-100 - не менше 10 МПа ПСМ-300 - не менше 30 МПа
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	25 - 75 циклів
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ	~ 2,0 кг/м ² на 1 мм товщини шару



КЛЕЙОВА СУМІШ
ДЛЯ ПІНО-
ТА ГАЗОБЕТОННИХ
БЛОКІВ

- знижує тепловитрати через стінові конструкції
- вологостійка, морозостійка
- має високу адгезію до основи
- пластична, зручна у використанні
- використовується для оштукатурювання
- товщина клейового шару: 3-10 мм
- економічна

ФАСУВАННЯ: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СКЛАД	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
КОЛІР	сірий з відтінком
ПРОПОРЦІ ЗМІШУВАННЯ	3,875 - 4,125 л води на 25 кг (~ 0,160 л ± 0,05 л води на 1 кг) сухої суміші
РУХОМІСТЬ РОЗЧИНУ	не менше 6 см
КРУПНІСТЬ ЗАПОВНЮВАЧА	2,5 мм
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ З ПОЧАТКУ ЗАМІШУВАННЯ	не менше 90 хвилин
МІЦНІСТЬ НА СТИСК (ЧЕРЕЗ 28 ДІБ)	не менше 5 МПа
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ (ЛІТО)	від +5 до +30 °С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ (ЗИМА -5 °С)	від -5 °С до +5 °С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ (ЗИМА -10 °С)	від -10 °С до +5 °С
АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ	не менше 1 МПа
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	не менше 50 циклів
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ	не більше 0,35 Вт/(м*К)
ТОВЩИНА КЛЕЙОВОГО ШАРУ	3 - 10 мм
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАТВЕРДІЛОГО РОЗЧИНУ	від -30 до +70 °С
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ	від 1,5 кг/м2 * 1 мм



СУМІШ ЛЕГКА
ДЛЯ КЛАДКИ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА

- містить перліт
- збільшує теплоізоляційні та звукоізоляційні властивості кладки
- знижує тепловитрати через стінові конструкції
- запобігає промерзанню мурувальних швів (появі «містків холоду»)
- морозостійка, вологостійка, паропроникна
- має високу адгезію до основи
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- економічна

ФАСУВАННЯ: 30 л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СКЛАД	суміш на основі гідралічного в'язучого з мінеральними заповнювачами, перлітом і модифікуючими добавками
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
КОЛІР	сірий з відтінком
КРУПНІСТЬ ЗАПОВНЮВАЧА	не більше 2,5 мм
ПРОПОРЦІ ЗМІШУВАННЯ	0,43 ± 0,01 л води на 1кг суміші
ТОВЩИНА МУРУВАЛЬНОГО ШВА	в середньому 12 мм
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	не більше 120 хв з початку замішування
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА ОСНОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ	від +5 до +30 °С
МІЦНІСТЬ НА СТИСК (ЧЕРЕЗ 28 ДІБ)	не менше 5,0 МПа
МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ	не менше 0,2 МПа
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	не менше 50 циклів
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ В СУХОМУ СТАНІ	не більше 0,19 Вт/(м*К)
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАТВЕРДІЛОГО РОЗЧИНУ	від -35 до +70 °С
РУХОМІСТЬ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ	не більше 5 см
ВИТРАТИ	~ 25 - 35 л розчинової суміші/м2 в залежності від розміру та форми блоку при товщині шва 12 мм