

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Структурна силіконова фарба

**STRUCTURA
PLATINUM**



Властивості:

- Стійка до атмосферних впливів
- Стійка до мікробіологічного забруднення
- Особливо стійка до ушкоджень і чищення
- Висока еластичність

Фасування: 16 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Суміш модифікованих силіконових смол і акрилових сополімерів з мінеральними наповнювачами, пігментами і модифікуючими добавками
Колір	Білий
Тонування	Тонується водними та універсальними пігментними пастами.
Густина	~ 1,6 кг/дм ³
Товщина сухої плівки	E ₅ >400 мкм
Розмір частинок	S ₂ середньозерниста < 300 мкм
Паропроникність	V ₁ Високий > 150 г/(м ² x доб.)
Водопроникність	W ₃ Низький ≤ 0,1 кг/(м ² x год ^{0,5})
Температура основи при застосуванні	від + 5 до +30 °С
Витрати	0,6-1,2 кг/м ² в залежності від шорсткості поверхні та методу нанесення. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення покриття
Час висихання, при температурі повітря +20 °С і вологості 55%	4-8 годин
Розріджувач	Вода

Увага! Виробник не несе відповідальності за невірне використання продукту або використання його в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування	<p>Для захисту та декорування поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням на фасаді та всередині приміщень, а також використання, як фінішний шар в системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних та мінераловатних плит. Підходить для оформлення житлових приміщень, офісів, торговельних центрів, СПА-салонів, окремих елементів інтер'єру та ін. Легка у використанні. Має високу гідрофобність та паропроникність. Підходить для приміщень місцях з підвищеною вологістю, поганою вентиляцією.</p> <p>Може утворювати характерну однорідно-шорстку поверхню, та безліч варіантів декоративних ефектів за допомогою структурного валика, терки та інших інструментів для створення декору.</p> <p>Підходить для фарбування мінеральних основ(бетон, цегла, цементно-піщані та цементно вапняні штукатурки, ГК-листи та інш) та на обмежені основи (фанера, ДСП, ДВП, OSB плити).</p>
Підготовка основи	<p>Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, знежиреною. Поверхні, раніше покриті крейдою, клейовими, вапняковими або кремнійорганічними фарбами очистити до повного видалення старого покриття. Глянсові поверхні зашліфувати до матового стану. Поверхні, вражені пліснявою або грибок, необхідно очистити від уражень видалити та обробити з допомогою ґрунту глибокого проникнення з антибактеріальним комплексом «Ultra Sept» ТМ «Green Line». Для вирівнювання поверхні всередині приміщень використовувати шпаклівку «Finish Puts» ТМ «Green Line». Для якісної підготовки поверхні, збільшення терміну експлуатації покриття та зниження витрати фарби рекомендується попередньо заґрунтувати поверхню універсальною ґрунтовкою «Silikon Grunt» ТМ «Green Line». Для фарбування контрастної основи поверхню попередньо обробити ґрунт-фарбою «Silk Quartz» ТМ «Green Line», затонованою в колір фарби для вирівнювання кольору поверхні та створення адгезійного шару.</p>
Виконання робіт	<p>Фарбу перед застосуванням необхідно ретельно перемішати. Залежно від методу нанесення, бажаної фактури та інструменту, допускається розведення чистою водою до робочої в'язкості (не більше 10% за об'ємом). Фарба наноситься щіткою, шпателем або структурним валиком, добре просоченим фарбою. Формування бажаної структури здійснюється за допомогою рельєфного або структурного поролонового валика, зубчастого шпателя, гребінки, натуральної губки або методом пневматичного розпилення.</p> <p>Важливо! Свіжнанесену фарбу необхідно захищати від опадів протягом 24 годин. Цілком сухим і здатним витримувати навантаження покриття стає через 3 тижні.</p>
Термін та умови зберігання	<p>Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°C до +30 °C. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання!</p> <p>Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – 24 місяці з дня виготовлення.</p>
Правила безпеки	<p>У процесі використання і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалам. Захищати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води і звернутися по допомогу до лікаря. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПін 4360-88.</p>

ДСТУ EN 13300:2012 ДСТУ EN 1062-1:2012
Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-1/13466 від 06.07.2021

**Екологічно сертифікований засіб згідно вимог ДСТУ ISO 14024 Сертифікат №
UA.08.002.441 від 06.09.2019**