

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

### Декоративна акрилова штукатурка

### DECOR BASE



#### Властивості:

- Стійка до атмосферних впливів
- Стійка до механічних ушкоджень
- Тріщиностійка
- Паропроникна
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт

**Фасування: 25 кг**

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, наповнювачів, функціональних добавок
Колір	Білий, тонується водними та універсальними пігментними пастами
Фактура та фракція	Камінцева (баранець) – 1,5мм Короїд – 2,5мм. Фактура покриття та фракція окремо зазначена на упаковці.
Розріджувач	Вода
Густина	~ 1,7 кг/л
Вміст летких органічних сполук	не більше 10 г/л (ДСТУ ISO 11890-1:2019) (максимальне значення для підкатегорії L, Матеріали для покриттів з декоративним ефектом, WB - 200 г/л.)
Температура основи при нанесенні	від + 5 до +30 °С
Адгезія	≥ 0,3 МПа
Паропроникність	V <sub>2</sub> Середній (≤150 >15)
Водопоглинання	W <sub>2</sub> Середній (≤ 0,5 > 0,1 кг/(м <sup>2</sup> x год <sup>0.5</sup> ))
Теплопровідність	0,61 Вт/(м*К) табличне значення
Реакція на вогонь	Е
Час висихання	8 годин
Витрати	Від 2,5 до 3,0 кг/м <sup>2</sup>

**Увага!** Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5%. В інших умовах характеристики добавки можуть змінитися.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

<b>Застосування</b>	<p>Для захисту та декорування поверхонь всередині та ззовні приміщень, а також застосування, як фінішний шар в системі теплоізоляції фасадів з використанням пінополістирольних плит. Призначена для нанесення на цеметно-піщані, цементно-вапняні, вапняні, гіпсові, бетонні, цегляні поверхні, ГК та OSB плити тощо.</p> <p><b>Рекомендована для:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• декоративного оздоблення фасадів будинків і споруд (крім горизонтальних поверхонь, що знаходяться під постійним впливом води);</li> <li>• приміщень, що вимагають зносостійкості стін: сходові марші, коридори, зали, вестибюлі громадських закладів тощо.</li> </ul> <p>Надає поверхні вигляд структурної камінцевої фактури типу «баранець» або борознистої - типу «короїд» (вид покриття окремо зазначено на лицьовій стороні пакування).</p>
<b>Підготовка основи</b>	<p>Підготовку поверхні виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.</p> <p><b>Основа повинна бути:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рівною, сухою та міцною</li> <li>• очищеною від пилу, бруду, жирних плям та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи</li> <li>• без залишків фарби, старих покриттів і ділянок, що відшаровуються</li> <li>• однорідною за водопоглинанням</li> </ul> <p>Крихіткі та неміцні ділянки необхідно видалити.</p> <p>Поверхні, раніше покриті крейдою, клейовими, вапняковими або кремнійорганічними фарбами, очистити до повного видалення старого покриття.</p> <p>Глянсові поверхні зашліфувати до матового стану.</p> <p><b>Поверхні, уражені грибком або пліснявою,</b> очистити механічно на глибину ураження, промити водою, висушити та обробити антисептичною ґрунтовкою <b>Ultra Sept</b>.</p> <p><b>Нерівності</b> (заглиблення понад 2 мм) вирівняти фасадною шпаклівкою <b>ПЦН-027</b> або штукатуркою <b>PR-008</b>.</p> <p>Інтенсивно вбираючі основи (газобетон, гіпс) обробити ґрунтовкою <b>Ultra Grunt</b>.</p> <p><b>! Обов'язково:</b> перед нанесенням штукатурки нанести ґрунт-фарбу на акриловій основі <b>AcridQuartzPRO</b> або <b>ПГС-116 QUARTZ GRUNT</b>, затоновану в колір матеріалу. Це забезпечує надійну адгезію та рівномірний колір покриття.</p>
<b>Виконання робіт</b>	<p>Перед застосуванням суміш ретельно перемішати будівельним міксером на низьких обертах до однорідного стану. Не додавати воду або інші компоненти.</p> <p>Штукатурку наносити на підготовлену та заґрунтовану основу за допомогою нержавіючого шпателя у напрямку знизу вгору. Товщина шару — відповідно до розміру зерна.</p> <p>Після того як матеріал перестає прилипати до інструменту (2-5 хвилин), сформувати фактуру за допомогою пластикової тертки, виконуючи рухи в обраному напрямку. Фактура «камінцева» формується круговими рухами. Фактура «короїд» - горизонтальними або вертикальними, круговими або перехресними рухами. Під час формування фактури інструмент тримати паралельно поверхні.</p> <p>Роботи на одній площині виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре по мокрому», не допускаючи висихання затертих шарів до нанесення наступних.</p> <p><b>У разі перерви в роботі</b> приклеїти малярну стрічку вздовж лінії завершення робіт для формування межі, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку, надати фактуру та одразу видалити стрічку разом із залишками свіжого матеріалу.</p> <p><b>Для досягнення рівномірного кольору та фактури, особливо на великих площах, рекомендується використовувати матеріал однієї партії.</b></p> <p><b>! Важливо:</b> Свіжонанесене покриття захищати від опадів протягом 24 годин. Повне висихання та набір міцності покриттям досягається через 28 діб.</p>
<p><b>При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.</b></p> <p><b>Увага!</b> Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину.</p> <p><b>Виробник не несе відповідальності за невірне використання продукту або використання його в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.</b></p>	
<b>Термін та умови зберігання</b>	<p>Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°C до +30 °C. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання!</p> <p>Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – <b>24 місяці</b> від дати виготовлення.</p>



**Увага!**

Містить Метилізотіазоліон 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он.  
317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.  
319: Спричиняє сильне подразнення очей.  
P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей.  
P264: Після роботи ретельно вимити руки.  
P280: Надягнути захисні рукавички/окуляри  
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води  
P332+P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд

P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.  
P310 Терміново звернутись до лікаря  
P501: Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил

**Продукт відповідає ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT)**

**Décor Base «камінцева» Клас V2-W2**

**Декларація показників будівельної продукції DP01:9368-1576-6811-6344**

**Décor Base «короїд» Клас V2-W2**

**Декларація показників будівельної продукції DP01:6406-4263-1847-2243**

**Виготовлено**

**ТОВ «БТА», 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 120, корп. 1;  
тел.: 0 800 300 590; e-mail: [info@poli-plast.ua](mailto:info@poli-plast.ua); [www.poli-plast.ua](http://www.poli-plast.ua)**