

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Декоративна акрилова штукатурка,
модифікована силіконом

DECOR CLASSIC



Властивості:

- Сійка до атмосферних впливів
- Сійка до механічних ушкоджень
- Трищільність
- Паропроникна
- Гідрофобна
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Фасування: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, наповнювачів, функціональних та гідрофобних добавок	
Колір	Білий, тонується водними та універсальними пігментними пастами.	
Фактура та фракція	Камінцева - 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм Короїд - 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм Фактура покриття та фракція окремо зазначена на упаковці.	
Розріджувач	Вода	
Густина	~ 1,7 кг/л	
Вміст летких органічних сполук	не більше 10 г/л (ДСТУ ISO 11890-1:2019) (максимальне значення для підкатегорії L, Матеріали для покриттів з декоративним ефектом, WB - 200 г/л.)	
Температура основи при нанесенні	від + 5 до +30 °С	
Адгезія	≥ 0,3 МПа	
Паропроникність	V ₂ Середній (≤150 >15)	
Водопоглинання	W ₂ Середній (≤ 0,5 > 0,1 кг/(м ² x год ^{0,5}))	
Теплопровідність	0,61 Вт/(м*К) (табличне значення)	
Реакція на вогонь	Е	
Час висихання	8 годин	
Витрати	Від 2,0-4,0 кг/м ² в залежності від фракції	
Фракція, мм	Фактура	
	Камінцева	Короїд
0,5-1,0	2,0-2,5 кг/м ²	---
1,0-1,5	2,5-3,0 кг/м ²	2,2-2,7 кг/м ²
1,5-2,0	3,0-3,5 кг/м ²	2,7-3,2 кг/м ²
2,0-2,5	3,5-4,0 кг/м ²	3,2-3,7 кг/м ²
2,5-3,0	---	3,7-4,2 кг/м ²

Увага! Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °C і відносній вологості 55±5%. В інших умовах характеристики добавки можуть змінитися.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

<p>Застосування</p>	<p>Для захисту та декоративного оздоблення поверхонь з підвищеним експлуатаційним навантаженням всередині та ззовні приміщень, а також застосування, як фінішний шар в системі теплоізоляції фасадів з використанням пінополістирольних плит. Завдяки гідрофобним добавкам стійка до впливу атмосферних опадів. Призначена для нанесення на мінеральні основи: цеметно-піщані, цементно-вапняні, вапняні, гіпсові, бетонні, цегляні поверхні, а також ГК та OSB плити.</p> <p>Рекомендована для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • декоративного оздоблення фасадів будинків і споруд (крім горизонтальних поверхонь, що знаходяться під постійним впливом води); • приміщень із високою прохідною здатністю: сходові марші, коридори, зали, вестибюлі, громадські заклади тощо; • приміщень з нормальною та підвищеною вологістю.
<p>Підготовка основи</p>	<p>Підготовку поверхні виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.</p> <p>Основа повинна бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рівною, сухою та міцною • очищеною від пилу, бруду, жирних плям та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи • без залишків фарби, старих покриттів і ділянок, що відшаровуються • однорідною за водопоглинанням <p>Крихіткі та неміцні ділянки необхідно видалити. Поверхні, раніше покриті крейдою, клейовими, вапняковими або кремнійорганічними фарбами, очистити до повного видалення старого покриття. Глянсові поверхні зашліфувати до матового стану. Поверхні, уражені грибком або пліснявою, очистити механічно на глибину ураження, промити водою, висушити та обробити антисептичною ґрунтовкою Ultra Sept. Нерівності (заглиблення понад 2 мм) вирівняти фасадною шпаклівкою ПЦН-027 або штукатуркою PR-008. Інтенсивно вбираючі основи (газобетон, гіпс) обробити ґрунтовкою Ultra Grunt. ! Обов'язково: перед нанесенням штукатурки нанести ґрунт-фарбу на акриловій основі AcrilQuartzPRO або ПГС-116 QUARTZ GRUNT, затоновану в колір матеріалу. Це забезпечує надійну адгезію та рівномірний колір покриття.</p>
<p>Виконання робіт</p>	<p>Перед застосуванням суміш ретельно перемішати будівельним міксером на низьких обертах до однорідного стану. Не додавати воду або інші компоненти. Штукатурку наносити на підготовлену та заґрунтовану основу за допомогою нержавіючого шпателя у напрямку знизу вгору. Товщина шару — відповідно до розміру зерна. Після того як матеріал перестає прилипати до інструменту (2-5 хвилин), сформувати фактуру за допомогою пластикової тертки, виконуючи рухи в обраному напрямку. Фактура «камінцева» формується круговими рухами. Фактура «короїд» - горизонтальними або вертикальними, круговими або перехресними рухами. Під час формування фактури інструмент тримати паралельно поверхні. Роботи на одній площині виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре по мокрому», не допускаючи висихання затертих шарів до нанесення наступних. У разі перерви в роботі приклеїти малярну стрічку вздовж лінії завершення робіт для формування межі, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку, надати фактуру та одразу видалити стрічку разом із залишками свіжого матеріалу. Для досягнення рівномірного кольору та фактури, особливо на великих площинах, рекомендується використовувати матеріал однієї партії. ! Важливо: Свіжонанесене покриття захищати від опадів протягом 24 годин. Повне висихання та набір міцності покриттям досягається через 28 діб.</p>
<p>При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. Увага! Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину. Виробник не несе відповідальності за невірне використання продукту або використання його в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.</p>	
<p>Термін та умови зберігання</p>	<p>Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°C до +30 °C. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання! Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – 24 місяці з дня виготовлення.</p>



Увага!

Містить Метилізогіазолінон 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он.
317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
319: Спричиняє сильне подразнення очей.
P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P264: Після роботи ретельно вимити руки.
P280: Надягнути захисні рукавички/окуляри
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води
P333+P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі пройдіть медичний огляд.

P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P501: Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил

Продукт відповідає ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT)

Décor Classic «камінцева» Клас V2-W2

Декларація показників будівельної продукції DP01:9381-4708-9232-8027

Décor Classic «короїд», Клас V2-W2

Декларація показників будівельної продукції DP01:9381-1931-9584-9683

Екологічно сертифікований засіб згідно вимог ДСТУ ISO 14024 Сертифікат № UA.08.002.462

Виготовлено

**ТОВ «БТА», 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 120, корп. 1;
тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua**