



- ✓ Широкий асортимент
- ✓ Сучасні технології
- ✓ Комфортний сервіс

Природа
Вашого
дизайну

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Декоративна мозаїчна штукатурка,
модифікована силіконом

DECOR MOSAIC



Властивості:

- Стійка до атмосферних впливів
- Висока стійкість до механічних ушкоджень та чищення
- Стійка до мікробіологічного забруднення
- Висока еластичність
- Висока стійкість кольору до вигорання

Фасування: 16 кг/10л, 25 кг/20л

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, наповнювачів, функціональних добавок
Колір	окремо зазначено на упаковці
Розріджувач	вода
Густина	~ 1,7 кг/л
Вміст летких органічних сполук	не більше 40 г/л (ДСТУ ISO 11890-1:2019) (максимальне значення для підкатегорії L, Матеріали для покриттів з декоративним ефектом, WB - 200 г/л.)
Температура основи при застосуванні	від + 5 до +30 °С
Адгезія	≥ 0,3 МПа
Паропроникність	V1 Високий > 150
Водопоглинання	W3 Низький ≤ 0,1 кг/(м ² x год 0,5)
Теплопровідність	0,61 Вт/(м*К) табличне значення
Реакція на вогонь	E
Час висихання, при температурі повітря +20 ° С і вологості 55%	8 годин
Витрати	від 3,3 до 3,8 кг/м ²

Увага! Витрати продукту залежать від нерівності та шорсткості основи, методу нанесення та навичок виконавця.

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %. В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування	<p>Для довговічного захисту та фактурного декоративного оздоблення зовні та всередині приміщень, а також застосування, як фінішний шар в системі теплоізоляції фасадів з використанням пінополістирольних плит.</p> <p>Рекомендована для:</p> <ul style="list-style-type: none">• фасадів будівель, особливо цокольної частини (крім горизонтальних поверхонь, що піддаються постійному впливу води);• приміщень з нормальною та підвищеною вологістю;• бетонних елементів огорожі. <p>Призначена для нанесення на монолітний бетон (віком не менше 3 місяців, вологість не більше 4%), цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки (не менше 28 діб, вологість не більше 4%), гіпсові поверхні (вологість не більше 1%).</p> <p>Широкий вибір кольорів.</p>
Підготовка основи	<p>Основа повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ Н Б В.2.6-212:2016.</p> <p>Основа повинна бути:</p> <ul style="list-style-type: none">• рівною, сухою та міцною• очищеною від пилу, бруду, жирних плям та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи• без залишків фарби, старих покриттів і ділянок, що відшаровуються• однорідною за водопоглинанням <p>Кришки та неміцні ділянки необхідно видалити</p> <p>Поверхні, раніше покриті крейдою, клейовими, вапняковими або кремнійорганічними фарбами очистити до повного видалення старого покриття.</p> <p>Глянсові поверхні зашліфувати до матового стану.</p> <p>Поверхні, уражені грибком або пліснявою очистити механічно на глибину ураження, промити водою, висушити та обробити антисептичною ґрунтовкою Ultra Sept.</p> <p>Нерівності (заглиблення понад 2 мм) вирівняти фасадною шпаклівкою ПЦН-027 або штукатуркою PR-008.</p> <p>! Обов'язково: перед нанесенням штукатурки нанести ґрунт-фарбу на силіконовій основі AcrilQuartzPro, затоновану в колір матеріалу. Це забезпечує надійну адгезію та рівномірний колір покриття.</p>
Виконання робіт	<p>Перед застосуванням суміш ретельно перемішати будівельним міксером на низьких обертах до однорідного стану протягом 1-2 хвилин.</p> <p>Штукатурку наносити на підготовлену та заґрунтовану основу за допомогою нержавіючого шпателя у напрямку знизу вгору. Товщина шару — відповідно до розміру зерна.</p> <p>Після чого необхідно загладити штукатурку до отримання гладкої поверхні з зернистою фактурою.</p> <p>Роботи по одній площині виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре по мокрому», не допускаючи висихання вже затертих шарів.</p> <p>У разі перерви в роботі приклеїти малярну стрічку вздовж лінії завершення робіт для формування межі, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку, загладити та одразу видалити стрічку разом із залишками свіжого матеріалу.</p> <p>Для досягнення рівномірного кольору та фактури, особливо на великих площинах, рекомендується використовувати матеріал однієї партії.</p> <p>! Важливо: Свіжнанесене покриття захищати від опадів протягом 24 годин. Повне висихання та набір міцності покриттям досягається через 28 діб.</p>
Термін та умови зберігання	<p>Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°С до +30 °С. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання!</p>
<p>При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.</p> <p>Увага! Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину.</p> <p>Виробник не несе відповідальності за невірне використання продукту або використання його в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.</p>	

Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – **24 місяці** з дня виготовлення.



Увага!

Містить Метилізоіазоліон 5-хлор-2-метил-4-ізоіазолін-3-он.
317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
319: Спричиняє сильне подразнення очей.
P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P264: Після роботи ретельно вимити руки.
P280: Надягнути захисні рукавички/окуляри
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води
P333+P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі пройдіть медичний огляд.

P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P501: Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил

Продукт відповідає ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT)

Клас V1-W3

Декларація показників будівельної продукції DP01:9365-1039-7992-3434

Екологічно сертифікований засіб згідно вимог ДСТУ ISO 14024 Сертифікат № UA.08.002.462

Виготовлено:

ТОВ «БТА», 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 120, корп. 1;
тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua

КОЛЬОРОВА ГАМА DÉCOR MOSAIC

DECOR MOSAIC

Декоративна мозаїчна штукатурка

