

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Декоративна силіконова штукатурка

DECOR PROFESSIONAL



Властивості:

- Стійка до атмосферних впливів та вигорання
- Висока стійкість до механічних ушкоджень та чищення
- Стійка до мікробіологічного забруднення
- Гідрофобна, відштовхує воду та бруд
- Висока паропроникність
- Еластична

Фасування: 25 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Суміш модифікованих силіконових смол і акрилових сополімерів з мінеральними наповнювачами, пігментами і модифікуючими добавками, антибактеріальним комплексом
Колір	Білий, База А та База С. Тонується водними та універсальними пігментними пастами.
Фактура та фракція	Камінцева-1,0 мм; 1,5 мм; Короїд - 2,0 мм; 2,5 мм; Фактура покриття та фракція окремо зазначена на упаковці.
Розріджувач	Вода
Густина	~ 1,7 кг/дм ³
Вміст летких органічних сполук	не більше 10 г/л (ДСТУ ISO 11890-1:2019) (максимальне значення для підкатегорії L, Матеріали для покриттів з декоративним ефектом, WB - 200 г/л.)
Температура основи при застосуванні	від + 5 до +30 ° С
Адгезія	≥ 0,3 МПа
Паропроникність	V ₁ Високий > 150
Водопроникність	W ₃ Низький ≤ 0,1 кг/(м ² x год ^{0,5})
Теплопровідність	0,61 Вт/(м*К) табличне значення
Реакція на вогонь	E
Час висихання, при температурі повітря +20 ° С і вологості 55%	4-8 годин

Витрата матеріалу

Камінцева: 2,5-3,0 кг/м² в залежності від фракції
Короїд: 3,2-3,7 кг/м² в залежності від фракції

Витрати продукта залежать від нерівності та шорсткості основи, методу нанесення та навичок виконавця. Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %. В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування	<p>Для довговічного захисту та декоративного оздоблення поверхонь із високим експлуатаційним навантаженням зовні та всередині приміщень, а також застосування, як фінішний шар в системах теплоізоляції фасадів з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит.</p> <p>Завдяки гідрофобним і антибактеріальним добавкам покриття ефективно відштовхує воду, запобігає накопиченню вологи та захищає поверхню від забруднень, грибка і плісняви.</p> <p>Призначена для нанесення на мінеральні основи: цементно-піщані, цементно-вапняні, вапняні, гіпсові, бетонні, цегляні поверхні тощо, а також ГК та OSB плити.</p> <p>Рекомендована для:</p> <ul style="list-style-type: none">• фасадів будівель, зокрема в регіонах з інтенсивними опадами та агресивним впливом зовнішнього середовища (крім горизонтальних поверхонь, що піддаються постійному впливу води);• приміщень з нормальною та підвищеною вологістю, що вимагають високої зносостійкості стін: сходові клітини, коридори, холи, вестибюлі, громадські простори. <p>Покриття можна фарбувати силіконовими фарбами для оновлення кольору або створення індивідуального дизайну.</p>
Підготовка основи	<p>Підготовку поверхні виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.</p> <p>Основа повинна бути:</p> <ul style="list-style-type: none">• рівною, сухою та міцною• очищеною від пилу, бруду, жирних плям та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи• без залишків фарби, старих покриттів і ділянок, що відшаровуються• однорідною за водопоглинанням <p>Крихіткі та неміцні ділянки необхідно видалити.</p> <p>Поверхні, раніше покриті крейдою, клейовими, вапняковими або кремнійорганічними фарбами, очистити до повного видалення старого покриття.</p> <p>Глянсові поверхні зашліфувати до матового стану.</p> <p>Поверхні, уражені грибком або пліснявою, очистити механічно на глибину ураження, промити водою, висушити та обробити антисептичною ґрунтовкою Ultra Sept.</p> <p>Нерівності (заглиблення понад 2 мм) вирівняти фасадною шпаклівкою ПЦН-027 або штукатуркою PR-008.</p> <p>Інтенсивно вбираючі та слабкі основи (наприклад, газобетон, гіпс) обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Silikon Grunt.</p> <p>! Обов'язково: перед нанесенням штукатурки нанести ґрунт-фарбу на силіконовій основі SilkQuartz або AcrilQuartzPRO, затоновану в колір матеріалу. Це забезпечує надійну адгезію та рівномірний колір покриття.</p>
Виконання робіт	<p>Перед застосуванням суміш ретельно перемішати будівельним міксером на низьких обертах до однорідного стану. Не додавати воду або інші компоненти.</p> <p>Штукатурку наносити на підготовлену та заґрунтовану основу за допомогою нержавіючого шпателя у напрямку знизу вгору. Товщина шару — відповідно до розміру зерна.</p> <p>Після того як матеріал перестає прилипати до інструменту (2-5 хвилин), сформувати фактуру за допомогою пластикової тертки, виконуючи рухи в обраному напрямку. Фактура «камінцева» формується круговими рухами. Фактура «короїд» - горизонтальними або вертикальними, круговими або перехресними рухами.</p> <p>Під час формування фактури інструмент тримати паралельно поверхні.</p> <p>Роботи на одній площині виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре по мокрому», не допускаючи висихання затертих шарів до нанесення наступних.</p> <p>У разі перерви в роботі приклеїти малярну стрічку вздовж лінії завершення робіт для формування межі, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку, надати фактуру та одразу видалити стрічку разом із залишками свіжого матеріалу.</p> <p>Для досягнення рівномірного кольору та фактури, особливо на великих</p>

площинах, рекомендується використовувати матеріал однієї партії.

! Важливо: Свіжонанесене покриття захищати від опадів протягом 24 годин. Повне висихання та набір міцності покриттям досягається через 28 діб.

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

Увага! Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину.

Виробник не несе відповідальності за невірне використання продукту або використання його в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.

Термін та умови зберігання

Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°C до +30 °C. Слід запобігати впливу дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання!

Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – **24 місяці з дня виготовлення.**



Увага!

Містить Метилізотіазоліон 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он.
317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
319: Спричиняє сильне подразнення очей.
P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P264: Після роботи ретельно вимити руки.
P280: Надягнути захисні рукавички/окуляри
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води
P333+P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі пройдіть медичний огляд.

P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P501: Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил

Продукт відповідає ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT)

Décor Professional «камінцева» Клас V1-W3

Декларація показників будівельної продукції DP01:9380-8100-3779-0516

Décor Professional «короїд», Клас V1-W3

Декларація показників будівельної продукції DP01: 9376-8731-8016-9312

Екологічно сертифікований засіб згідно вимог ДСТУ ISO 14024 Сертифікат № UA.08.002.462

Виробник: ТОВ «БТА», 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 120, корп. 1;

тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua