

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Poliplast

Fuga Flex

ЕЛАСТИЧНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ КОЛЬОРОВИЙ ШОВ

ВЛАСТИВОСТІ



- *Еластичність*
- *Підвищена водостійкість*
- *Широкий спектр кольорів*
- *Стойкий до механічних впливів і забруднень*
- *Запобігає утворенню грибка*
- *Придатний для підлог з підігрівом*
- *Придатний для басейнів*
- *Для внутрішніх та зовнішніх робіт*

ФАСУВАННЯ: 2 кг, 5 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Пропорція змішування	напіврідка: 0,34 л \pm 0,01 л води на 1 кг сухої суміші пластична: 0,3 л \pm 0,01 л води на 1 кг сухої суміші напівсуха: 0,25 л \pm 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5 °C до +30 °C
Температура води для приготування суміші	від +15 °C до +20 °C
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 10 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 20 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5 МПа

Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,2кг/м ² ·vгод
Усадка	не більше 1,5мм/м
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °С до +70 °С

Увага! Витрати сухої суміші залежать від нерівності основи, методу нанесення та навичок виконавця.

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 55±5 %. В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися. При високій температурі навколишнього середовища, вітрі, прямому впливі сонячних променів та інше час придатності, коригування та відкритий час розчинної суміші можуть значно скорочуватися. При низькій температурі, підвищеній вологості та великій товщині шару час тверднення розчину збільшується.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші або використання її в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.

Орієнтовні витрати при типовій товщині плитки

ШИРИНА ШВА, ММ	2				3				4				5				6				8				
ГЛИБИНА ШВА, ММ	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	6	8	10	12	20	6	8	10	12	8	10	12	20
РОЗМІР ПЛИТКИ, ММ																									
20X20	0,99	1,48	1,97	2,47	1,48	2,22	2,96	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50X50	0,42	0,63	0,83	1,04	0,63	0,94	1,25	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100X100	0,26	0,38	0,51	0,64	0,38	0,58	0,77	0,96	0,51	0,77	1,02	1,28	0,96	1,28	1,60	1,92	3,20	1,15	1,54	1,92	2,30	2,05	2,56	3,07	5,12
100X200	0,16	0,24	0,32	0,40	0,24	0,36	0,48	0,60	0,32	0,48	0,64	0,80	0,60	0,80	1,00	1,20	2,00	0,72	0,96	1,20	1,44	1,28	1,60	1,92	3,20
150X150	0,14	0,22	0,29	0,36	0,22	0,32	0,43	0,54	0,29	0,43	0,58	0,72	0,54	0,72	0,90	1,08	1,80	0,65	0,86	1,08	1,30	1,15	1,44	1,73	2,88
150X900	0,08	0,13	0,17	0,21	0,13	0,19	0,25	0,31	0,17	0,25	0,33	0,42	0,31	0,42	0,52	0,63	1,04	0,38	0,50	0,63	0,75	0,67	0,83	1,00	1,67
200X200	0,11	0,16	0,21	0,27	0,16	0,24	0,32	0,40	0,21	0,32	0,43	0,54	0,40	0,54	0,67	0,81	1,34	0,48	0,64	0,81	0,97	0,86	1,07	1,29	2,15
300X300	0,07	0,11	0,14	0,18	0,11	0,16	0,22	0,27	0,14	0,22	0,29	0,36	0,27	0,36	0,45	0,54	0,90	0,32	0,43	0,54	0,65	0,57	0,72	0,86	1,44
450X450	0,05	0,07	0,10	0,12	0,07	0,11	0,14	0,18	0,10	0,14	0,19	0,24	0,18	0,24	0,30	0,36	0,60	0,22	0,29	0,36	0,43	0,38	0,48	0,58	0,96
600X600	0,04	0,05	0,07	0,09	0,05	0,08	0,11	0,14	0,07	0,11	0,14	0,18	0,14	0,18	0,23	0,27	0,45	0,16	0,22	0,27	0,32	0,29	0,36	0,43	0,72
600X1200	0,03	0,04	0,05	0,07	0,04	0,06	0,08	0,10	0,05	0,08	0,11	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	0,34	0,12	0,16	0,20	0,24	0,22	0,27	0,32	0,54
750X1500	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,06	0,07	0,04	0,06	0,08	0,10	0,07	0,10	0,12	0,14	0,24	0,09	0,12	0,14	0,17	0,15	0,19	0,23	0,38
1200X1200	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07	0,09	0,07	0,09	0,11	0,14	0,23	0,08	0,11	0,14	0,16	0,14	0,18	0,22	0,36

ЗАСТОСУВАННЯ

Еластичний водостійкий кольоровий шов FugaFlex призначений для затирання швів керамічних та скляних облицювань, облицювань зі штучного і природнього каменю, в тому числі мармуру, при роботах на горизонтальних і вертикальних поверхнях з шириною шва до 10 мм. Суміш має високий ступінь гідрофобності, завдяки чому ефективна у місцях з інтенсивним впливом води всередині та зовні будівель (душові, ванні кімнати, кухні, басейни, балкони, цоколі та ін). Підходить для основ, які деформуються: підлоги з підігрівом, стружкові та гіпсокартонні плити тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Заповнення швів плитки можливе тільки після того, як клей, на який покладена плитка, повністю схватився. Шви повинні бути чистими, очищеними від пилу, бруду та залишків клею, на глибину товщини плитки. Глибина та ширина швів повинна бути однаковою. Заздалегідь перевірте, чи не забруднює суміш FugaFlex лицьову поверхню облицювальної плитки. Якщо плитка виготовлена із пористого матеріалу та викладена в місцях дії підвищеною температури або на протягах, необхідно змочити шви плитки чистою водою перед затиранням (але не допускаючи утворення плівки на змочувальній поверхні).

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Суху суміш змішати з чистою водою, згідно пропорції, вказаної в технічних даних, до отримання однорідної маси без грудок потрібної рухомості. Змішуючи суху суміш поступово додавати у воду. Перемішування обов'язково проводити низькооборотним міксером або дрелом зі спеціальною насадкою. При перемішуванні запобігати піноутворенню. Витримати технологічну паузу 5 хвилин і перемішати знову, безпосередньо перед виконанням робіт. В процесі приготування користуватися чистою тарою та

інструментами. Під час виконання робіт рухливість розчинової суміші протягом терміну придатності допускається підвищувати додатковим перемішуванням, але категорично забороняється додавати в розчинову суміш воду або будь-які інші речовини – це може призвести до погіршення характеристик розчину.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Заповнення швів необхідно розпочинати після підготовки поверхні. Розчин пластичної консистенції за допомогою гумового шпателя або терки нанести на облицювання і рівномірно розподілити по всій поверхні, одночасно вдавлюючи в шви. Надлишок розчинної суміші необхідно зібрати з поверхні і знову використати для заповнення швів. При нормальних кліматичних умовах (температура $+20\pm 2$ °C і відносна вологість повітря 55 ± 5 %) через 10-20 хвилин поверхню облицювання потрібно промити вологою губкою, яку необхідно часто промивати водою для видалення забруднень. Висохлий наліт легко видаляється сухою м'якою ганчіркою. Очищення також можна провести за допомогою спеціальних машин з обертовими дисками. Остаточо необхідно очистити поверхню за допомогою чистої сухої ганчірки. Перший контакт з водою можливий через 24 години. Протягом перших 5 днів після затирання для очищення застосовується тільки чиста вода, без будь-яких засобів для чищення. Шов досягає повної гідрофобності (стійкості до проникнення води) через 5 днів після розшивки. Деформаційні шви в облицюванні і місця примикання сантехнічного обладнання необхідно заповнювати герметиком відповідного кольору. Затерті за допомогою FugaFlex поверхні можуть бути запущені в експлуатацію не раніше 24 години після затирання. Ємності та басейни можуть бути заповнені не раніше ніж через 5 днів. Свіжі шви слід берегти від дощу, роси і зниження температури нижче $+5$ °C до їх повного затвердіння і висихання. Для отримання однорідної за кольором поверхні необхідно використовувати суміш однієї партії та додавати однакову кількість води для замішування. Для затирання облицювань, не зазначених в даному технічному описі, слід самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

Увага! Невиконання даної інструкції, передозування кількості води в суміші і виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину і розтріскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід проводити в сухих умовах, за температури повітря і основи від $+5$ до $+25$ °C. Всі дані вірні за температури $+20\pm 2$ °C і відносній вологості 55 ± 5 %.. В інших умовах час висихання, тужавіння і тверднення розчинної суміші може відрізнятись.

Занадто інтенсивне затирання шва може привести до утворення шорсткості на його поверхні. Інтенсивне промивання швів великою кількістю води сприяє зниженню ефекту водостійкості. Інтенсивне зволоження основи під облицюванням, різне дозування води і неоднорідні умови висихання можуть призвести до відмінностей у відтінках шва. Не застосовуйте засоби для чищення, які мають інтенсивний колір. При використанні кислотного очищувача поверхні попередньо зробіть тестування.

УВАГА!

УВАГА! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил виконання будівельних робіт. Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним описом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування. Письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній непошкодженій упаковці, в теплих сухих приміщеннях – не більше 18 місяців від дати виробництва, зазначеній на упаковці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суміш містить портландцемент, знижений вміст розчинного хрому



Небезпечно!

Повідомлення про небезпеку:

H315 Спричиняє подразнення шкіри
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі
H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів

Попередження при застосуванні:

P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей
P261: Уникайте вдихання пилу

P280: Надягнути захисні рукавички / захисні окуляри/ респіратор
P302+P352 При потрапленні на шкіру промити великою кількістю води.
P332 + P313: У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд.
P305 + P351 + P338: У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P310: Негайно звернутись до лікаря
P501: Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил

Ц.1.РШЗДСТУ Б В.2.7-126:2011

Висновок ДСЄЄ №12.2-18-1/2980 від 22.02.2021

Екологічно сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.440 від 29.05.2020

ВИРОБЛЕНО

ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт»

м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 11/2

тел.: **0 800 300 590**;

е-mail: info@poli-plast.ua;

WWW.POLI-PLAST.UA