

EPOXYPROGARAGE - це комплект епоксидних матеріалів для влаштування захисного зносостійкого покриття або швидкого оновлення існуючих поверхонь з декоративними флоками або без них. Завдяки своїм технічним характеристикам система ЕрохуPro продовжує термін експлуатації різних поверхонь та захищає від інтенсивних механічних навантажень (пішохідний рух та рух транспортних засобів на шинах), передчасного стирання, впливу хімічних речовин, вологи та атмосферних явищ. Застосовується для оновлення старих епоксидних покриттів. Не містить розчинників та різкого запаху. Утворює гладку та рівну поверхню, або при необхідності - шорстку, що виключає ковзання. Призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт на горизонтальних та вертикальних поверхнях. Важливо! Покриття набуває повноцінної стійкості при умові нанесення всіх шарів набору та не раніше ніж через 8 діб.

ОСНОВИ ПІД ФАРБУВАННЯ:

1. Міцні мінеральні основи: бетонні, цементні, цементно-піщані стяжки, топінги, цегла тощо
2. Керамічна плитка, керамогранітна плитка, натуральний камінь, скло
3. Металеві елементи

МІСЦЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Підлоги виробничих цехів, складських, логістичних та торгових приміщень
- Підлоги гаражів, паркінгів, автомобільних мийок, СТО
- Оновлення покриттів з керамічної плитки, мозаїки у ванних кімнатах, кухнях тощо
- Для виконання розмітки вуличних майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок, автомобільних доріг

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ

Кожен шар покриття складається з двох компонентів: компоненту А - це база продукту на основі водоемульсійних епоксидів та компоненту Б -затверджувача, який при замішуванні з базою запускає процес полімерізації епоксидного продукту.

Увага! Комп.А та комп.Б застосовуються лише у комплекті та змішуються між собою безпосередньо перед нанесенням!

Вміст набору на 5 м2 (Ral 7010+ ФлокиDarkAsher)

- Епоксидний 2к ґрунт ультраміцнийЕрохуProGrunt
ФАСУВАННЯ: 1,5 кг (комп.А 1,35 кг+комп. Б 0,15кг)
- Епоксидна 2к фарба зносостійка універсальна ЕрохуProFloor тонована у Ral 7010
ФАСУВАННЯ: 2 кг(комп. А 1,67кг + комп. Б 0,33кг)
- Епоксидний 2к лак для бетонних підлог ЕрохуProFinishпрозорий матовий
ФАСУВАННЯ: 2 кг (комп. А 1,5 кг + комп. Б 0,5 кг)
- Декоративні флокиDarkAsher, Розмір S5
ФАСУВАННЯ: 1кг
- Спеціальна насадка для перемішування епоксидних продуктіву ПОДАРУНОК - 1 шт.

Вміст набору на 20 м2 (Ral 7010+ ФлокиDarkAsher)

- Епоксидний 2к ґрунт ультраміцнийЕрохуProGrunt
ФАСУВАННЯ: 5 кг (комп.А 4,5 кг+комп. Б 0,5кг)
- Епоксидна 2к фарба зносостійка універсальна ЕрохуProFloor тонована у Ral 7010
ФАСУВАННЯ: 2 шт. по 4 кг(комп. А 3,33кг + комп. Б 0,67кг)

- Епоксидний 2к лак для бетонних підлог ЕрохуProFinishпрозорий матовий
ФАСУВАННЯ: 4 кг (комп. А 3 кг + комп. Б 1 кг)
- Декоративні флокиDarkAsher, Розмір S5
ФАСУВАННЯ: 4кг
- Спеціальна насадка для перемішування епоксидних продуктіву ПОДАРУНОК - 1 шт.

Вміст набору на 5 м2 (Ral 7042+ ФлокиWhitePlatinum)

- Епоксидний 2к ґрунт ультраміцнийЕрохуProGrunt
ФАСУВАННЯ: 1,5 кг (комп.А 1,35 кг+комп. Б 0,15кг)
- Епоксидна 2к фарба зносостійка універсальна ЕрохуProFloor тонована у Ral 7042
ФАСУВАННЯ: 2 кг(комп. А 1,67кг + комп. Б 0,33кг)
- Епоксидний 2к лак для бетонних підлог ЕрохуProFinishпрозорий матовий
ФАСУВАННЯ: 2 кг (комп. А 1,5 кг + комп. Б 0,5 кг)
- Декоративні флокиWhitePlatinum, Розмір S5
ФАСУВАННЯ: 1кг
- Спеціальна насадка для перемішування епоксидних продуктіву ПОДАРУНОК - 1 шт.

Вміст набору на 20 м2 (Ral 7042+ ФлокиWhitePlatinum)

- Епоксидний 2к ґрунт ультраміцнийЕрохуProGrunt
ФАСУВАННЯ: 5 кг (комп.А 4,5 кг+комп. Б 0,5кг)
- Епоксидна 2к фарба зносостійка універсальна ЕрохуProFloor тонована у Ral 7042
ФАСУВАННЯ: 2 шт. по 4 кг(комп. А 3,33кг + комп. Б 0,67кг)
- Епоксидний 2к лак для бетонних підлог ЕрохуProFinishпрозорий матовий
ФАСУВАННЯ: 4 кг (комп. А 3 кг + комп. Б 1 кг)
- Декоративні флокиWhitePlatinum, Розмір S5
ФАСУВАННЯ: 4кг
Спеціальна насадка для перемішування епоксидних продуктіву ПОДАРУНОК - 1 шт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа під нанесення повинна бути міцною, здатною витримувати проектні навантаження, сухою, очищеною від бруду та пилу за допомогою пилосмока. Ослаблений верхній цементний шар (цементне молочко) та речовини, які послаблюють адгезію (масляні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо антипалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.) необхідно видалити механічним або хімічним способом. Ділянки поверхні з низькою міцністю поверхневого шару, крихкі, ті, що осипаються, видалити, за необхідності піддати фрезеруванню. Великі заглибини і нерівності поверхні попередньо відремонтувати. Поверхні, вражені пліснявою або грибокком, необхідно зачистити та обробити за допомогою ґрунту глибокого проникнення з антибактеріальним комплексом «UltraSept» ТМ «GreenLine».

ПОСЛІДОВНІСТЬ ШАРІВ

1. Підготовлена основа
2. Епоксидний ґрунт ЕрохуProGrunt
3. Епоксидна фарба ЕрохуProFloor
4. Декоративні флоки
5. Епоксидний лак ЕрохуProFinish

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Безпосередньо перед початком робіт необхідно виконати попереднє перемішування комп. А (база) у тарі виробника для підняття наповнювача знизу ємності. Після чого у комп. А додати комп.

Б (затверджувач), згідно пропорції, вказаної в технічних даних до кожного продукту, та перемішати 2-5 хвилин до однорідності. Змішування проводити міксером або дрилем із спеціальною насадкою на низьких оборотах, запобігаючи піноутворення.

Увага! Забороняється додавати у розчин будь-які інші речовини або порушувати пропорцію змішування!

Готову суміш використати протягом 45-60 хв. з моменту замішування. Часвикористання розчину може змінюватись в залежності від умов проведення робіт. Температура основи, розчину та приміщення повинна бути від +15 до +30°C. Для нанесення епоксидних продуктів в зимовий період, приміщення необхідно попередньо прогріти, компоненти епоксидного ґрунту також витримати в теплому приміщенні.

Нанесення проводити за допомогою щітки (для кутів), широкого шпателя, тонковорсистого валика (велюр) або безповітряного розпилювача (для стін) в один або декілька шарів. Кожен наступний шар наносити тільки після повного висихання попереднього (приблизно через 12-24 години). Не наносити матеріал занадто товстим шаром.

Нанесення одного шару епоксидного продукту, що знаходиться в одній площині, повинно проводитися без перерви методом «мокрый по мокрому». Перерву в роботі або завершення нанесення рекомендується виконувати в місцях стику поверхонь (конструкційно виділені елементи).

Не наносити епоксидні продукти при впливі прямих сонячних променів, сильного вітру, високої вологості повітря. Інструмент після закінчення робіт ретельно промити водою.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°C до +30 °C. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання! Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – **12 місяців з дня виготовлення.**

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



Увага! Продукт може спричинити алергічну реакцію на шкірі та сильне подразнення очей. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман. Надягнути захисний одяг, рукавички / окуляри / респіратор. Зберігати в місці, недоступному для дітей. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі пройдіть медичний огляд. Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил.